

Beschreibung eines Anstrichsystems



OSNATOL- Werk GmbH & CO KG, Lackfabrik

Kunde:

z. H.:

Tel.:

Datum: 02.05.2014

Objekt:

u. Z.: Ba / He vk-03

Fax :

Blatt : 1 / 1

Untergrund: Strahlen nach SA 2½
dreischichtig

Art.-Nr. Anstrichstoff	Bindemittel- Basis	Auftragstechnik	Schichtstärke in µm	theor. Ergiebigkeit	Farbton	Mischungs- verhältnis	Gebinde
OSNAPOX 2K Zinkstaubgrund Art.-Nr. 7009-91070-0060	EP	Airless	70 µm	2,7 m² / kg	grau	20:1 mit 0091-60002	20 kg 1 kg
OSNAPOX PA ZH-Grundierung kieselgrau Art.-Nr. 7135-72240-0050	EP	Airless	80 µm	4 m² / kg	kieselgrau	8:1 mit 0091-50015	16 kg 2 kg
OSNACRYL PUR G Lack Art.-Nr. 3040-xxxx-0011 dickschichtig verarbeitbar	PUR	Airless	80 µm	5,5 m² / kg	nach RAL	8:1 mit 0041-11963	10 kg 1,25 kg

Zwischentrocknung, zwischen den einzelnen Schichten, mind. 24 Stunden bei guter Frischluftzirkulation !

Ihr Ansprechpartner:

Technische Daten sowie Leistungsumfang dieser Produkte entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern.
Eine Lieferung erfolgt gemäß unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

.....
gez (Bartels)

Stammhaus Belm Bahnhofstr. 14 D- 49191 Belm- Vehrte
Zweigwerk Stegelitz Gewerbegebiet Dammfeld 2 D- 39291 Stegelitz
Regionalbüros u. a. in Hamburg, Hildesheim und Chemnitz
Steuer-Nr. 65/207/03285 USt-Id-Nr. DE117584437

Tel.: (05406) 8300- 0
Tel.: (039221) 971- 0

Fax.: (05406) 8300-399 (Verkauf I)
Fax.: (039221) 971-399

Beschreibung eines Anstrichsystems



OSNATOL- Werk GmbH & CO KG, Lackfabrik

Kunde:

z. H.:

Tel.:

Datum: 02.05.2014

Objekt:

u. Z.: Ba / He vk-03

Fax :

Blatt : 1 / 1

Untergrund: Aluminium / Verzinkung

Nach dem Sweepen

Anstrichstoff Art.-Nr.	Bindemittel- Basis	Auftragstechnik	Schichtstärke in μm	theoretische Ergiebigkeit	Farbton	Mischungs- verhältnis	Gebinde
OSNACRYL-PU-Grund weiß Art.-Nr. 7044-91210-0012	PUR	Airless	60 μm	ca. 5,5 m ² / kg	weiß	9:1 mit 0041-12901	9 kg 1 kg
OSNACRYL High Solid NFZ- Topcoat Art.-Nr. 0248-xxxx-0060	PUR-AY	Airless	40 μm	ca. 11,3 m ² / kg	nach RAL	6:1 mit 0041-60663	12 kg 2 kg

Zwischentrocknung, zwischen den einzelnen Schichten, mind. 24 Stunden bei guter Frischluftzirkulation !

Ihr Ansprechpartner:

Technische Daten sowie Leistungsumfang dieser Produkte entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern.
Eine Lieferung erfolgt gemäß unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

.....
gez (Bartels)

Stammhaus Belm

Bahnhofstr. 14

D- 49191 Belm- Vehrte

Tel.: (05406) 8300- 0

Fax.: (05406) 8300-399 (Verkauf I)

Zweigwerk Stegelitz

Gewerbegebiet Dammfeld 2

D- 39291 Stegelitz

Tel.: (039221) 971- 0

Fax.: (039221) 971-399

Regionalbüros u. a. in Hamburg, Hildesheim und Chemnitz

Steuer-Nr. 65/207/03285

USt-Id-Nr. DE117584437

Beschreibung eines Anstrichsystems



OSNATOL-Werk GmbH & CO KG, Lackfabrik

Kunde:

z. H.:

Tel.:

Datum: 02.05.2014

u. Z.: Ba / He vk-03

Fax :

Blatt : 1 / 1

Untergrund: Edelstahl - Glasperlenstrahlen

Art.-Nr. Anstrichstoff	Bindemittel- Basis	Auftragstechnik	Schichtstärke in μm	theor. Ergiebigkeit	Farbton [Ⓞ]	Mischungs- verhältnis	Gebinde
OSNAPOX 2K-Lack IMC Art.-Nr. 6009-73520-9760	EP	Airless	30 μm	ca. 17,8 m ² / l	kieselgrau	<u>Volumenmischung:</u> 78 : 22 mit 0091-60002	7,8 l 2,2 l
OSNAPOX 2K-Lack IMC Art.-Nr. 6009-93690-9760	EP	Airless	40 μm	ca. 13,4 m ² / l	grauweiß	<u>Volumenmischung:</u> 78 : 22 mit 0091-60002	7,8 l 2,2 l
OSNAPOX 2K-Lack IMC Art.-Nr. 6009-73520-9760	EP	Airless	40 μm	ca. 13,4 m ² / l	kieselgrau	<u>Volumenmischung:</u> 78 : 22 mit 0091-60002	7,8 l 2,2 l
OSNACRYL PUR G Lack Art.-Nr. 3040-7040-0011 dickschichtig verarbeitbar	PUR	Airless	60 μm	ca. 7,4 m ² / kg	Fenstergrau RAL 7040	<u>Gewichtsmischung:</u> 8:1 mit 0041-11963	10 kg 1,25 kg

Zwischentrocknung, zwischen den einzelnen Schichten, mind. 24 Stunden bei guter Frischluftzirkulation !

Ihr Ansprechpartner:

Technische Daten sowie Leistungsumfang dieser Produkte entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern. Die genannten Preise verstehen sich freibleibend und zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Eine Lieferung erfolgt gemäß unseren anliegenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

.....
(Bartels)

Stammhaus Belm

Bahnhofstr. 14

D- 49191 Belm- Vehrte

Tel.: (05406) 8300- 0

Fax.: (05406) 8300-399 (Verkauf I)

Zweigwerk Stegelitz

Gewerbegebiet Dammfeld 2

D- 39291 Stegelitz

Tel.: (039221) 971- 0

Fax.: (039221) 971-399

Regionalbüros u.a. in Hamburg, Hildesheim und Gotha

Steuer-Nr. 65/207/03285 USt-Id-Nr. DE117584437