

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

 STAMMHAUS Vehrte (bei Osnabrück)
 Bahnhofstraße 14, D-49191 Belm-Vehrte
 Telefon 054 06 / 83 00-0
 Telefax 054 06 / 83 00-399

 ZWEIGWERK Stegelitz (bei Magdeburg)
 Dammfeld 2, D-39291 Möckern OT Stegelitz
 Telefon 0 39 22 1 / 9 71 - 0
 Telefax 0 39 22 1 / 9 71 - 399

OSNALITH Abziehlack WV (Farbton)

Art.-Nr.: 0534-xxxx

Wasserverdünnbare Beschichtungsstoffe für glatte Untergründe als abziehbare Abdeckung / Maskierung von ausgesparten Flächen bei der Lackierung oder als Schutzfilm in Spritzkabinen.

Untergründe / Vorbehandlung: Die Untergründe müssen absolut sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Baustahl, Stahlblech:
Verzinkungen: gut gereinigt
rostfreier Stahl:

Leicht-/Buntmetalle:
Grauguss:
Holz/Holzwerkstoffe:
Mineralische Untergründe: nach eigenverantwortlichen Vorversuchen
Kunststoffe:
Altlackierungen, Fremdgrundierungen:

VERARBEITUNG

Lagerstabilität: In ungeöffneten Originalgebinden bei Lagertemperaturen zwischen 15 und 25°C mindestens 6 Monate.
 Lagertemperaturen unter 10°C können zu Kristallisationen im Bindemittelsystem führen, die das Beschichtungsmaterial unbrauchbar machen. Lagertemperaturen unter 5°C führen zu nicht umkehrbaren Veränderungen im Bindemittelsystem.
 Lagertemperaturen über 40°C sind zu vermeiden, da durch Reaktionen der Bindemittel Veränderungen des Farbtones, der Viskosität und der Ablösbarkeit eintreten können.
 Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und möglichst bald aufzubrauchen.
 Haut oder angetrocknete Rückstände vom Gebinderand dürfen nicht wieder eingerührt werden.

Verdünnung: Zum Verdünnen der Beschichtungsmaterialien: demineralisiertes Wasser, z.B. **OSNASOL Verdünner Aqua D** Art.-Nr.: **0089-11520**
 zum Reinigen der Arbeitsgeräte **Wasser**, bei verkrusteten Rückständen:
OSNASOL Reiniger Art.-Nr.: **0089-00810**
 für AQUA-Beschichtungsstoffe
Achtung: Gebrauchte Reinigungsverdünnung, Reinigungswasser oder Lackreste dürfen nicht in das Abwasser gelangen, sie sind wie Waschverdünnung zu entsorgen oder mit geeigneten Verfahren (z. B. Ausflockung) aufzubereiten!

Applikation: Vor der Verarbeitung ist die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Objekt-, Werkstoff- und Umgebungstemperatur sollen nicht unter 15 und nicht über 25°C betragen und müssen mindestens 5° über dem Taupunkt liegen.
 Es sind vorzugsweise Streich- oder Rollverfahren anzuwenden. Zum Spritzen ist das Material auf eine an das Spritzgerät angepasste Viskosität einzustellen.

theor. Ergiebigkeit:

bei 80 µm Trockenfilmstärke	3,9 m ² /l = 3,6 m ² /kg
= 260 µm Naßfilm = 280 g/m ²	
bei 110 µm Trockenfilmstärke	2,8 m ² /l = 2,6 m ² /kg
= 350 µm Naßfilm = 390 g/m ²	

Trocknung: (bei Normklima 23/50 und ausreichender Luftbewegung)

<i>staubtrocken</i> ca.	3 Std.
<i>griffest</i> ca.	6 Std.
<i>belastbar / überarbeitbar</i> min.	12 Std.

Bei Trocknungstemperaturen unter 10°C, Luftfeuchtigkeit über 85% oder ungenügender Luftbewegung erhöhen sich die Trockenzeiten erheblich.
 Trocknungstemperaturen unter 5°C können Filmstörungen (Blasenbildung, Haftverlust) hervorrufen

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1100 kg/m³
FK-Dichte: 1310 kg/m³
Festkörper: 38 Gewichts-%
 31 Volumen-%
VOC-Gehalt: 1,1 Gewichts-%
ChemVOCFarbV-Einstufung: VOC-Wert: = 32 g / l

Bindemittelbasis: Copolymer aus Recycling-Kunststoffen

Farbtöne: weiß, andere Farbtöne unter Berücksichtigung der Mindestfertigungsmengen.

Lieferviskosität: leicht strukturviskos ca. 4.000 - 5.000 mPa·s, Auslaufzeit DIN 53211 nicht bestimmbar

FILMEIGENSCHAFTEN

Glanzgrad: seidenmatt

Eigenschaften: Von glatten, nicht saugenden Untergründen auch nach mehrfacher Überbeschichtung mit lösemittelhaltigen und / oder wasserbasierten Lacken entfernbar.
Beständig gegen Bohröl, Kaltreiniger, Schmieröle, Lösemitteldämpfe

LIEFER- UND VERSANDEINHEITEN

(unter Beachtung der Mindestbestellmengen):

1 Eimer mit 10 l = 11,0 ± 0,5 kg
andere Einheiten auf Anfrage

ARBEITSSICHERHEIT / LAGERUNG / UMWELTDATEN

Für die Verarbeitung und Lagerung sind die allgemeingültigen Richtlinien für den Umgang mit Anstrichstoffen einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden sind zu beachten.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und Anordnungen sind zu beachten.

OSNATOL- Werk GmbH & Co. KG

<http://www.osnatol.de>
 e-mail: info@osnatol.de
 Kommanditgesellschaft: Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRA 3095
 Persönlich haftende Gesellschafterin: Osnatol-Chemie Beteiligungs-GmbH, Sitz Belm,
 Registergericht Osnabrück HRB 1539
 Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Bartels Gerichtsstand Osnabrück
 Ust-IDNr.: DE117584437 Steuer-Nr. 65/207/03285

Banken:

Volksbank GMHütte eG (BLZ 265 659 28) 4583 000.200
 BIC: GENODEF1HGM IBAN: DE44 2656 5928 4583 0002 00
 Deutsche Bank Osnabrück (BLZ 265 700 90) 0557 44700
 BIC: DEUTDE33B265 IBAN: DE26 2657 0090 0055 7447 00